

Nobex Silicone Acetico Antimuffa Sigillante Professionale per Superfici Lisce

Sigil

lante siliconico acetico nobex per superfici lisce e durature

- **FLESSIBILITÀ:** mantiene la sua elasticità tra -40°C e +100°C per un uso prolungato.
- **RESISTENZA:** antimuffa e agli agenti atmosferici per prestazioni superiori.
- **ASCIUGATURA RAPIDA:** immediata al tatto, ideale per applicazioni senza attese.
- **PULIZIA:** formula non colante per finiture professionali e precise.

Garantisce **adesione eccezionale** su vetro, ceramica e piastrelle per applicazioni versatili.

Sigillante siliconico Nobex acetico: panoramica tecnica dettagliata per applicazioni professionali

1. Panoramica tecnica

Il sigillante siliconico acetico **Nobex** rappresenta la soluzione ideale per la sigillatura di superfici lisce in ambito edilizio, industriale e domestico.

Progettato come prodotto **monocomponente**, garantisce una **polimerizzazione rapida** grazie alla composizione a base acetica.

È formulato per aderire perfettamente su materiali come vetro, ceramica, piastrelle e superfici vetrificate, assicurando incollaggi tenaci e flessibili nel tempo.

La sua struttura molecolare consente una **reticolazione superficiale veloce**, rendendo il prodotto **immediatamente asciutto al tatto** e pronto all'uso in tempi ridotti.

Il range termico operativo da **-40°C a +100°C** assicura stabilità dimensionale e mantenimento delle prestazioni anche in condizioni climatiche estreme o cicli termici ripetuti.

Gli **additivi antimuffa** proteggono le superfici dalla proliferazione di funghi e muffe, garantendo igiene e durabilità anche in ambienti umidi o soggetti a condensa.

La formulazione evita colature durante l'applicazione, consentendo interventi precisi sia in verticale che in orizzontale.

Il prodotto è disponibile in vari colori (trasparente, bianco, nero, avorio) e confezionato in cartucce da 280 ml compatibili con erogatori manuali e pneumatici.

Non è verniciabile e va applicato su superfici asciutte, pulite e prive di residui oleosi o polverosi per ottenere le massime prestazioni adesive.

2. Benefici utente

- **Flessibilità duratura:** mantiene elasticità e aderenza nel tempo prevenendo crepe o distacchi.
- **Resistenza antimuffa:** protegge efficacemente da muffe e funghi anche in ambienti umidi.
- **Applicazione pulita:** formula non colante per lavorazioni precise e senza sprechi.
- **Compatibilità universale:** adatto a vetro, ceramica, piastrelle e superfici vetrificate.
- **Asciugatura rapida:** riduce i tempi di lavorazione grazie alla reticolazione veloce.
- **Sicurezza e igiene:** ideale per bagni, cucine e ambienti con umidità elevata.
- **Stabilità termica:** mantiene le prestazioni tra -40°C e +100°C.
- **Lunga durata:** conserva le proprietà meccaniche ed estetiche nel tempo.

3. Casi d'uso

Il sigillante siliconico **Nobex acetico** è indicato per applicazioni che richiedono elevata adesione, flessibilità e finitura estetica:

- **Bagni:** sigillatura di giunti tra sanitari e piastrelle, raccordi tra lavabi, vasche e pareti.
- **Cucine:** giunzioni tra piani di lavoro, lavelli e rivestimenti ceramici.
- **Aree industriali:** finestre vetrate, laboratori e ambienti soggetti a lavaggi o variazioni termiche.
- **Fai-da-te:** riparazioni e manutenzioni domestiche su superfici lisce esposte all'acqua.
- **Aree pubbliche e alberghiere:** ambienti ad alta frequentazione dove la resistenza alla muffa è essenziale per l'igiene.

4. Specifiche tecniche

Parametro	Valore
Marca	Nobex
Tipo prodotto	Silicone acetico monocomponente
Sistema di indurimento	Polimerizzazione acetica
Colorazioni disponibili	varia in base al modello
Tecnologia applicativa	Erogatore manuale/pneumatico
Massa volumica	Circa 1 g/cm ³
Durezza Shore A	18-22 (tipica)
Tensione di rottura a trazione	>1 MPa (tipica)
Allungamento a rottura	>400%
Ciclo termico operativo	-40°C / +100°C (breve picco)
Proprietà antimuffa	Sì (additivato antimuffa)
Tempo pelle superficiale	<10 min (23°C - 50% U.R.)
Catalisi completa	<24 h (spessore 2 mm)
Flessibilità permanente	Sì
Peso cartuccia	280 ml netto
Corrispondenza normativa	Senza solventi nocivi aggiunti secondo normativa vigente UE REACH/CLP
Verniciabilità	No

Resistenza UV	Sì
Pulizia utensili/applicatori	Diluyente specifico silicone o meccanicamente prima dell'indurimento completo
Confezione	Cartuccia da 280 ml
Conformità	Normativa UE REACH/CLP

5. FAQ -Domande frequenti-Sigillante siliconico Nobex acetico

- **Dove posso applicare il silicone Nobex acetico?**

Su superfici lisce come vetro, ceramica, piastrelle e altre superfici non porose.

- **Il sigillante è verniciabile?**

No, la formulazione non consente la verniciatura; scegliere il colore più adatto all'ambiente.

- **Quanto tempo impiega ad asciugare?**

Asciugatura superficiale in circa 10 minuti, reticolazione completa in 24 ore per spessori standard.

- **Posso applicarlo su superfici umide?**

No, l'umidità riduce l'adesione; la superficie deve essere asciutta e pulita.

- **Come si rimuove il prodotto fresco?**

Con spatola o diluyente specifico per siliconi prima della catalisi completa.

- **È resistente ai raggi UV?**

Sì, non ingiallisce e mantiene la flessibilità anche con esposizione solare diretta.

- **È idoneo in ambienti alimentari?**

Non per contatto diretto con alimenti, ma utilizzabile nelle aree circostanti.

- **Serve primer?**

Generalmente no, su superfici lisce non è necessario.